



# GPLi24-60

25.6В 60Ач

WBR серии GPLi24-60 - литий-железо-фосфатные (LiFePO<sub>4</sub>) аккумуляторные батареи обладают высоким качеством и надежностью, увеличенной в 10 раз циклической устойчивостью и уменьшенной на 60% весом по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями. Современная технология производства аккумуляторов с использованием химического взаимодействия углерода и феррофосфата на основе литий-ионных аккумуляторов исключает риск воспламенения или взрыва при сильном ударе, перезаряде или коротком замыкании.



## ► Спецификация

Номинальное напряжение	25.6 В (8 элементов в блоке по 3.2 В)		
Номинальная ёмкость	60 Ач		
Энергоёмкость	1536.0 Втч		
Количество циклов	> 3000 при 100% разряде		
Саморазряд	≤ 3.5% в месяц, при 25°C		
Напряжение заряда	29.2 ± 0.2 В		
Рекомендуемый ток заряда	0.2С		
Максимальный ток заряда	0.5С		
Метод заряда	При температуре 0°C ~ 45°C заряд напряжением 25.6 В и токе заряда 0.2С. При достижении напряжения 25.6 В ток заряда снижается до 0.02С		
Максимальный ток разряда	1С. При превышении нормальной (25 ± 5°C) температуры эксплуатации в 2 раза разрядные характеристики ухудшаются. Максимальный ток разряда на коротких режимах (< 3 сек) – 120 А.		
Конечное напряжение разряда	20.0 В		
Возможность параллельного подключения	Да		
Возможность последовательного соединения	Допускается последовательное соединение двух полностью заряженных аккумуляторов.		
Поддержка Bluetooth	Да		
Диапазон рабочих температур	Разряд	: -20°C ~ +60°C	
	Заряд	: 0°C ~ +45°C	
	Хранение	: 0°C ~ +45°C	
	Оптимальная рабочая температура	: +25°C ± 5°C	
Класс безопасности	IP55		
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)		
Хранение	Заряженные (40%-60%) в сухом и проветриваемом помещении, избегая контакта с агрессивными химическими веществами и источниками огня и тепла.		
Транспортировка	Возможна перевозка автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом с обеспечением защиты от сильной вибрации, прямых солнечных лучей и влаги.		
Техническое обслуживание	Содержать аккумуляторы в заряженном состоянии (40% ~ 60%). Производить подзаряд каждые 3 месяца до степени не менее 50%.		

Основные области применения:

- клининговая техника (поломоечные, полотерные, подметальные машины);
- электропогрузчики;
- альтернативная энергетика (ветро-солнечная энергетика);
- медицинские коляски;
- тяговые для лодочных электромоторов и другой техники.

- Меры безопасности**
- Избегать коротких замыканий.
  - Избегать попадания влаги на аккумуляторы.
  - Исключить условия заряда при экстремально высоких температурах.
  - Исключить механические воздействия на корпус аккумулятора.
  - Не вскрывать аккумуляторы самостоятельно.
  - В случае чрезмерного нагрева, появления специфического запаха или деформации аккумулятора отключить питание и извлечь из оборудования.
  - В случае утечки электролита и попадания на кожу или глаза немедленно промыть проточной водой и обратиться к врачу.

Размеры, мм:	Длина	Ширина	Высота (макс.)	Вес	Выводы
	326 ± 2 мм	173 ± 2 мм	220 ± 2 мм	12.5 кг ± 3%	M8

